

Microlen ist ein sehr hochwertiger Polyethylen-Schaumstoff. Microlen wird unter Druck und hoher Temperatur vernetzt hergestellt. Es wird ein sehr feines, gleichmäßiges Zellenbild erzeugt. Microlen ist sehr elastisch, wasserabweisend und durch die unterschiedliche Dichte in vielen Bereichen einsetzbar, z. B. als Profulfüller für die thermische Trennung von Dach und Wand. Wir liefern wir Ihnen die exakt auf Ihre Walzformen abgestimmten Dichtungs-Formteile.

Microlen PE 30 kann in Verbindung mit DC 993 von Dow Corning für Structural Glazing eingesetzt werden.

Einseitig klebend z.B. einsetzbar als Dichtungsmaterial oder als Abstandshalter.

Wir können durch unsere vielfältigen Möglichkeiten der Bearbeitung Microlen in fast jede beliebige Form bringen. Dank seiner speziellen Eigenschaften ist das Produkt kaschier- und beschichtbar.

Technische Daten:

	Microlen PE 10	Microlen PE 15	Microlen PE 30	
Farben	weiß*	weiß*	anthrazit / weiß	
Dichte	100 ± 15 kg / m ³	65 ± 8 kg / m ³	33 ± 4 kg / m ³	nach ISO 845
Zellengröße	max. 0,29 mm	max. 0,29 mm	max. 0,36 mm	intern
Bruchdehnung	138 %	150 %	133 %	nach ISO 1926
Zugfestigkeit	804 kPa	510 kPa	195 kPa	nach ISO 1926
Stauchhärte bei	10 % Verformung	198 kPa	122 kPa	nach ISO 844
	25 % Verformung	237 kPa	139 kPa	
	50 % Verformung	349 kPa	213 kPa	
Druckverformungsrest	nach 30 min	6 %	6 %	nach ISO 1856-B bei 25 %, 22 h, 23°C
	nach 24 h	2 %	3 %	
Shore-Härte 00	81	74	50	intern
Wasserabsorption nach 28 Tagen	1 Vol.-%	1 Vol.-%	1 Vol.-%	DIN 53428
Max. Temperaturbeständigkeit	+ 100 °C	+ 100 °C	+ 100 °C	intern
Wärmeleitfähigkeit	bei 10 °C	λ = 0,041 W / mK	λ = 0,036 W / mK	ISO 2581
	bei 40 °C	λ = 0,043 W / mK	λ = 0,040 W / mK	
Brennbarkeit bei 10 mm Dicke	≤ 100 mm / min	≤ 100 mm / min	≤ 100 mm / min	ISO 3795
Baustoffklasse			B 2	nach DIN 4102

* Farbe anthrazit auf Anfrage möglich.

Microlen PE 30 und Microlen PE 15, einseitig selbstklebend ausgerüstet, entsprechen der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102.

Microlen PE 30, nicht selbstklebend und einseitig selbstklebend ausgerüstet, ist getestet nach ETAG Nr. 002: 1998-07 – Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung für geklebte Glaskonstruktionen – und erfüllt die Anforderungen zur Verträglichkeit mit dem Klebstoff DC 993 von Dow Corning, ist damit in Verbindung mit DC 993 von Dow Corning einsetzbar für Structural Glazing (Prüfbericht 507 30184 des ift Rosenheim).

Bei durchsichtigen Konstruktionen ist zu beachten, dass das Material im Laufe der Zeit durch Temperatureinwirkung schrumpft.

Achtung! Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewähr für fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Projekts an Original Materialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.

Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen. Eine Haftung für eine eventuell unsachgemäße Verarbeitung aufgrund der von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schließen wir aus diesem Grund aus.

Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version, bzw. bis zum 31.12.2021. Ab dem 01.01.2022 bitte die dann gültige Version anfordern.

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils